



Self-adhesive. Quality.

## Protec 385p K7W P3

100µ Weich-PVC monomer, transparent, Sand

### Technische Produkt Information

#### Sortencharakteristika

Beschreibung	<b>Selbstklebende, monomer weichgemachte PVC-Folie, transparent Sandoptik 100µ</b>
Anwendung	Oberflächenschutzfolie für digitale Großformatdrucke mit <b>Antireflex-Oberfläche</b> Protec 385p erhöht die Kratzfestigkeit und steigert die UV-Stabilität der Ausdrucke
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	mind. + 10°C
Temperaturbeständigkeit	- 30 bis + 80°C
Haltbarkeit bei sachgerechter Anwendung	2 Jahre *
Lagerfähigkeit bei 23°C / 50% r.F.	2 Jahre bei ungeöffneter Originalverpackung *

Physikalische Eigenschaften Obermaterial	Werte	Einheit	Norm
Dicke	100 ± 5	µm	ISO 534
Bruchdehnung längs	> 130	%	DIN EN ISO 527
Bruchdehnung quer	> 150	%	DIN EN ISO 527
Zugfestigkeit längs	> 19	MPa	DIN EN ISO 527
Zugfestigkeit quer	> 19	MPa	DIN EN ISO 527

#### Beschreibung Klebstoffe

#### Permanenter Kleber P3:

Hochtransparenter, repositionierbarer Dispersionsacrylatkleber mit permanenter Endhaftung.

Physikalische Eigenschaften Kleber	Werte	Einheit	Norm
Klebkraft* P3 → Permanent	15	N/25mm	FTM 1

\*Durchschnittswert

#### Beschreibung Abdeckung

#### Abdeckung K7W:

72g/m<sup>2</sup>, silikonisiertes Glassinepapier.

#### Abdeckung H12:

135g/m<sup>2</sup>, chlorfrei gebleichtes Kraftpapier, silikonisiert, klimastabilisiert für hervorragende Planlage.

Physikalische Eigenschaften Abdeckung	Dicke EN ISO 20 534	Gewicht ISO 536	Beschreibung
K7W	0,062mm	72g/m <sup>2</sup>	Glassinepapier
H12	0,144mm	135g/m <sup>2</sup>	Kraftpapier

#### Garantie

INTERCOAT Materialien werden unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt und ausgeliefert. Jegliches Material, das nachweislich unser Werk mit einem Qualitätsmangel verlassen hat, wird kostenlos ersetzt. Aufgrund der vielfältigen Einsatzgebiete von Selbstklebefolien können wir nicht alle Anwendungsmöglichkeiten testen.

Alle anwendungstechnischen Angaben geben wir auf der Grundlage unserer langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis, jedoch ohne Gewähr. Bei Ersteinsetz empfehlen wir vorherige Tests. Bei Fragen steht unsere Anwendungstechnik für Ihre Unterstützung jederzeit zur Verfügung.

\* Unter Einhaltung der Lager- und Handhabungsgrundsätze. Mitteleuropäisches Normalklima, unbedruckt

15.06.2010

Änderungen vorbehalten

AMC Panke AG Divison Intercoat  
Boschstr. 12  
D-24568 Kaltenkirchen

Telefon: +49-(0)4191-8005-0  
Telefax: +49-(0)4191-2450  
Internet: www.Intercoat.de

